

APLIKRYL - 57

Pegante acrílico para hormigón y mortero

DESCRIPCIÓN:

Líquido adhesivo a base de polímeros acrílicos para mejorar la adherencia en hormigones y morteros.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Aspecto	:	Líquido blanco azulado
Base	:	Resina Acrílica
Densidad	:	1.02 Kg/l.

USOS:

- APLIKRYL - 57 se utiliza en la reparación o parcheo de superficies de hormigón o de mortero.
- En la unión de hormigones frescos a hormigones endurecidos, no estructurales.
- En la elaboración de morteros de alta adherencia para enlucidos.
- Recomendado para resanes de poco espesor.
- Para reparaciones cementicias.

VENTAJAS:

- Altamente adherente a los morteros aún en superficies lisas o delgadas.
- Resiste altas temperaturas y a la luz ultravioleta.
- Aplikryl-57 puede ser utilizado con cemento gris o blanco sin que este último cambie su color.
- No corrosivo.
- Mejora las propiedades del mortero.
- Mejora la resistencia a la abrasión y al impacto en morteros para pisos industriales.

APLICACIÓN:

Como: Lechada de adherencia:

1. La superficie a colocar debe estar libre de polvo o cualquier otra sustancia y únicamente humedecida, libre de empozamientos.
2. Mezclar 1 parte de Aplikryl-57 con 1 partes de agua.
3. Colocar con brocha, rodillo o escoba en la superficie humedecida y limpia, inmediatamente colocar el mortero. Es importante que la lechada esté fresca o que no haya perdido su viscosidad para que reciba el mortero y se debe mezclar únicamente la cantidad que se vaya a utilizar.
4. 1 kilo rinde aproximadamente para 5 m² en lechada.

Como: Mortero de resistencia:

1. Para el agua de amasado diluir 1 parte de Aplikryl-57 con 3 a 4 partes de agua. Usar esta única dilución como líquido de amasado para un mortero de 1 de cemento y 3 de arena.
2. 1 kilo rinde para 1.5 m²/1cm de espesor en morteros.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- Hidrolavar la superficie antes de colocar Aplikryl-57
- Una vez aplicado Aplikryl-57 es recomendable que ésta seque por lo menos 24 horas.
- Por cuanto Aplikryl-57 es muy adherente la mezcla debe ser aplicada antes de 15 minutos de su preparación.

PRESENTACIÓN:

Envase plástico de: 2,4, 10,20 y 200 kilogramos.

Distribuido por:

"APLIKA Cía. Ltda."

Núñez de Vela No. 34-14 y Av. Atahualpa

Teléfonos: 2277370

Quito-Ecuador