

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Sikaguard® Cure/Hard

CURADOR TIPO RESINA Y ENDURECEDOR PARA SUPERFICIES DE HORMIGÓN

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sikaguard Cure/Hard es una solución de resinas plastificantes y agentes adhesivos. El Sikaguard Cure/Hard cumple con especificaciones ASTM C-309- Tipo 1. Viene listo para usar.

#### USOS

- **Para endurecer superficies viejas.**

Desarrolla un piso resistente al desgaste cuando se aplica sobre una superficie que genera polvo.

- **Endurecedor de pisos.**

Provee una superficie dura, sin formación de polvo, una vez que el hormigón ha endurecido.

- **Para curar hormigón.**

Forma una película impermeable aplicada sobre el hormigón fresco, recién colocado, que ayuda a mantener una alta humedad en el hormigón.

#### VENTAJAS

- Aplicado al hormigón recién colocado, el Sikaguard Cure/Hard sella la humedad y ayuda al curado. Esta acción desarrolla una superficie dura y libre de polvo.
- Sobre el hormigón endurecido, la impregnación hace los pisos resistentes al desgaste más fáciles de limpiar y mantener.
- Reduce la eflorescencia.
- El acabado seco resiste aceites, grasas, alcalis y limitada exposición a la gasolina; no se mancha.
- El Sikaguard Cure/Hard es de color ambar y no cambia el color de hormigón o mortero.
- Puede ser usado en superficies interiores y exteriores.
- Las superficies tratadas con Sikaguard Cure/Hard no interfieren en la adherencia de pinturas, cerámicos, azulejos u otros materiales propios de pisos.

### MODO DE EMPLEO

Sobre el hormigón endurecido, aplicar con rociador, rodillo o brocha.  
Sobre el hormigón fresco, hormigón húmedo, aplicar Sikaguard Cure/Hard con rociador después de que el agua de exudación ha desaparecido y antes de que la superficie inicie el secado. Los pisos viejos deben limpiarse y permitir secarse previo a la aplicación. El tiempo de secado de la película es aprox. 4 horas a 24°C.  
Si el hormigón tiene buena resistencia está listo para el tráfico cuando el solvente haya evaporado.

### DATOS TÉCNICOS

<b>BASE:</b>	Resinas plastificantes y adhesivo
<b>ASPECTO:</b>	Líquido color ámbar ligero.
<b>DENSIDAD:</b>	0,9 kg/l aprox.

### RENDIMIENTO

- Sobre hormigón seco, como endurecedor superficial, aplicar en una proporción de 30 - 40 m<sup>2</sup>/galón por mano.
  - Para proporcionar curado de hormigón recién colocado, use Sikaguard Cure/Hard en una proporción de 20 m<sup>2</sup>/galón.
- Dos manos son recomendadas para mejores resultados.

### RECOMENDACIONES

El Sikaguard Cure/Hard es inflamable con punto de inflamación de 27°C. Después de seco es inodoro, incombustible y no tóxico.  
La ventilación es esencial durante la aplicación. Evitar respiración prolongada de los vapores.

### PRESENTACIÓN

Lata 3 kg.  
Tambor 180 kg.

### ALMACENAMIENTO

24 meses en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo

### CÓDIGOS R/S

R: 10/20/21/22/23  
S: 02/16/20/21/30

### NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229  
Quito.- Av. Naciones Unidas entre Inaquito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitan. PBX (593-4) 2812700  
Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829